

Премиум Партнер

тел./факс: Санкт-Петербург - (812) 603 0362, Москва - (495) 661 8851

premiumpartner@yandex.ru

www.premiumpartner.ru

CBTM - CBTH – средне и толстостенные трекингостойкие термоусаживаемые трубки для изоляции сборных шин.

- Самозатухающие.
- Позволяют уменьшить воздушный промежуток между токоведущими шинами при использовании в ограниченном пространстве или при необходимости снижения габаритов изделия.
- Защищают от дугового перекрытия изоляции.
- Обеспечивают защиту от наведенных разрядов.
- Рабочие температуры от -40°C до +125°C
- Температура гарантированной усадки 120°C
- Коэффициент усадки 3:1
- Соответствует требованиям ANSI C37.20.2 для распределительных устройств до 36 кВ
- Соответствует требованиям UL
- Цвет: красно-кирпичный
- Не содержат галогенов
- Производство компании DSG-Canusa



CBTM – среднестенные трекингостойкие термоусаживаемые трубки.

Наименование	До усадки		После полной усадки		Кол-во в упаковке (рулон, м)
	Внутр. Ø min (мм)	Внутр. Ø max (мм)	Толщина стенок мм	Толщина стенок мм	
CBTM 0750 19,0/5,5	19,0	5,5	2,7	15	
CBTM 1300 33,0/10,1	33,0	10,1	3,0	15	
CBTM 2050 52,0/19,0	52,0	19,0	2,8	15	
CBTM 2750 68,8/25,4	69,8	25,4	2,9	15	
CBTM 3500 88,9/29,9	88,9	29,9	3,1	15	
CBTM 4700 119,3/39,9	119,3	39,9	3,2	15	
CBTM 6700 170,1/60,0	170,1	58,4	3,2	15	

Из двух подходящих диаметров рекомендуется выбирать наибольший.

CBTH – толстостенные трекингостойкие термоусаживаемые трубки.

Наименование	До усадки		После полной усадки		Кол-во в упаковке (рулон, м)
	Внутр. Ø min (мм)	Внутр. Ø max (мм)	Толщина стенок мм	Толщина стенок мм	
CBTH 1100 27,9/8,9	27,9	8,9	3,9	15	
CBTH 2000 50,8/16,0	50,8	16,0	4,1	15	
CBTH 2700 68,0/22,1	68,0	22,1	4,1	15	
CBTH 3500 89,9/29,9	89,9	29,9	4,1	15	
CBTH 4700 119,9/39,9	119,9	39,9	4,2	15	
CBTH 6700 167,6/58,4	167,6	58,4	4,2	15	

Из двух подходящих диаметров рекомендуется выбирать наибольший.

Рекомендуемый воздушный зазор.

Номинальное напряжение кВ	Основной уровень прочности изоляции (basic insulation level, BIL) кВ	CBTM - среднестенные		CBTH - толстостенные	
		фаза-фаза мм	фаза-земля мм	фаза-фаза мм	фаза-земля мм
15	95	86,0	106,0	55,0	66,0
25	125	114,0	152,0	71,0	101,0
36	150	165,0	203,0	142,0	190,0

Указанные в таблице значения носят рекомендательный характер и не должны применяться без испытания изделия заказчиком.

Основные характеристики	Метод испытаний	Значение
Разрушающее усилие при растяжении	ASTM-D 412, ISO 37	8,3 МПа
Удлинение перед разрывом	ASTM-D 412, ISO 37	370 %
Прочность после теплового воздействия (7 дней при 175°C)	ASTM-D 2671	10 МПа
Удлинение после теплового воздействия (7 дней при 175°C))	ASTM-D 2671	200%
Тепловой удар (4 ч. при 225°C)	ASTM-D 2671	Нет растрескивания и растекания
Гибкость при низких температурах (4 ч. при -25°C)	ASTM-D 2671	Нет растрескивается
Горючесть	ASTM-D 2671, ANSI C37.20.	Соответствует
Электрическая прочность	ASTM-D 149	20 кВ/мм
Поверхностное сопротивление	ASTM-D 257	510x10 ⁹ Ом × см
Объемное удельное сопротивление	ASTM-D 257	1.9x10 ¹⁶ Ом × см
Диэлектрическая постоянная	ASTM-D 150	3.4
Трекингостойкость (2500 В, 5 часов)	ASTM-D 2303, ANSI C37.20	Нет треков
Атмосферостойкость	ASTM-G 53	Нет треков спустя 6000 ч.
Интервал рабочих температур	-	-40°C до +125°C
Температура усадки	-	120°C
Коррозия	ASTM-D 2671	Не корродирует
Стойкость к растворителям	MIL-DTL-23053/15	Высокая
Водопоглощение	ASTM - D 570	0,25%